



CASA DE BANHO SÃ

JUNTAS LIMPAS

NATUREZA DO PRODUTO

Silicone acético.

DESCRIÇÃO

Vedante de silicone especialmente formulado para realizar acabamentos e vedar juntas em casas de banho. O seu alto conteúdo em fungicidas "OIT Active" torna-o resistente a um amplo espectro de fungos, evitando assim o enegrecimento das juntas. Estas permanecem brancas e mantêm a sua aderência e elasticidade com o tempo. Resiste aos produtos habituais de limpeza.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Elevada resistência aos fungos: Excelente resistência ao ataque de fungos. Não enegrece. Cumpre a norma ISO 846 B Nível 0 de resistência ao ataque de microorganismos. O agente incorporado (OIT ACTIVE), não contém nenhum composto tóxico.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Recomendado para vedar juntas em banheiras, duches, lavatórios, bancas, pés de lavatórios, sanitas, móveis, resguardos de duche, etc. Adere facilmente aos materiais mais usados em casas de banho, como: cerâmica vitrificada ou esmaltada, porcelana, mármore, granito, grés, vidro, madeira, alumínio anodizado, inox, etc. Outros suportes devem ser testados previamente. Não adere sobre PE (Polietileno), PP (polipropileno), PTFE (Teflón®).

MODO DE EMPREGO

As superfícies a colar não devem conter vestígios de pó, gordura ou humidade. Eliminar os restos de juntas antigas. Recuperar as juntas de restos de fungos com o produto **Pattex Casa de Banho Sã Spray Antifungos**.

Delimitar a junta com fita de pintor.

Aplicação com cartucho de 300 ml:

Cortar a ponta do cartucho com um x-acto. Cortar também a cânula à medida desejada e enroscá-la no cartucho. Com a ajuda da pistola aplicadora, fazer um cordão uniforme ao longo da zona a vedar, evitando a formação de bolhas.

Aplicação com bisnaga de 40 ml:

Abrir o selo do bocal da bisnaga enroscando a tampa pela parte posterior. Cortar a cânula à medida desejada e enroscá-la na ponta. Para maior comodidade na aplicação, encaixe a chave auxiliar na dobra final da bisnaga e rode.

Aplicação com tubo de 150 ml:

Cortar a ponta do tubo com um x-acto. Cortar também a cânula à medida desejada e enroscá-la no cartucho.

DADOS TÉCNICOS

Características do produto antes de polimerizar:

Base	Silicone acético
Consistência	Pasta tixotrópica
Densidade	Aprox. 1,0 g/cm ³
Deslizamento	Aprox. 0 mm (ISO 7390)
Formação de pele	Aprox. 10 min. (23°C, 50% HR)
Velocidade de cura	Aprox. 4 mm/24h (23°C, 50% HR)

Características do produto depois de polimerizar:

Odor	Sem odor
Dureza Shore A	Aprox. 22
Módulo a 100% Alongamento	Aprox. 0,4N/mm ² (ISO 8339-A, 100%)
Alongamento na ruptura	Aprox. 100% (ISO 8339-A)
Resistência térmica	-50°C a 150°C

ENSAIOS / CERTIFICAÇÕES

Ensaio ISO 846 B Nível 0 – Resistência aos fungos.

EMBALAGENS E GAMA DE CORES

Caixas de 12 tubos de 40 ml

Caixas de 12 tubos de 150 ml

Caixas de 12 cartuchos de 300 ml

Cores: branco e transparente

ARMAZENAMENTO

A embalagem original fechada mantém-se em condições ideais de aplicação durante um ano quando armazenada em interior seco e fresco e a temperaturas entre 5°C e 25°C.

INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança do produto disponível em:
<http://mysds.henkel.com>

Versão: 1.0

Data edição: Julho de 2011

Página 2 de 2

A presente informação baseia-se na nossa experiência prática e em testes de laboratório. Devido à grande diversidade de materiais existentes no mercado e às diferentes formas de aplicação fora do nosso controlo, lembramos a necessidade de efectuar testes práticos e controlos suficientes em cada caso, de forma a garantir a idoneidade do produto em cada aplicação específica. A nossa garantia estende-se exclusivamente à qualidade uniforme dos lotes fornecidos, que são submetidos a rigorosos controlos.

Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal, Lda.

Rua D. Nuno Alvares Pereira, nºs 4 e 4A,

Polígono de Actividades Económicas,

Parque Oriente Bloco 1 e 2

2695-167 Bobadela LRS

Tel.: 21 957 81 60 / Fax: 21 957 82 06



Excellence is our Passion

